

MULTISPRAY - WYROBY LAKIERNICZE

ŚNIEŻKA MULTISPRAY CYNK



ŚNIEŻKA MULTISPRAY CYNK

- Do antykorozyjnej ochrony elementów ocynkowanych i nieocynkowanych
- Odporność na temperaturę do 600°C
- Zawiera 99% czystego cynku

OPIS PRODUKTU

Śnieżka Multispray CYNK jest idealnym zabezpieczeniem spoin spawalniczych na elementach ocynkowanych. Po utwardzeniu jest odporny na temperaturę do 600°C.

ZASTOSOWANIE

Spray cynkowy przeznaczony jest do antykorozyjnej ochrony elementów metalowych takich jak części karoserii, układy wydechowe, bramy, ogrodzenia. Szczególnie polecany do zabezpieczania spoin spawalniczych elementów ocynkowanych.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Czas schnięcia powłoki w temp. 23±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 1, najwyżej	[min]	10
Czas schnięcia powłoki w temp. 23±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 3, najwyżej	[min]	20
Pełne utwardzenie powłoki	[h]	24
Wygląd powłoki		mat

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża	• Podłoże powinno być suche, bez rdzy, kurzu, zafuszczeń i innych zanieczyszczeń. • Zniszczone powłoki, źle przylegające do podłoża usunąć. • Stare, dobrze trzymające się powłoki zmatować papierem ściernym i odpylić.
Przygotowanie wyrobu	• Przed użyciem energicznie wstrząsnąć opakowanie. Potrząsać przez około 3 minuty od momentu pojawienia się charakterystycznego odgłosu przemieszczania się kulek w pojemniku.
Malowanie	• Zabezpieczyć powierzchnie dookoła miejsca pracy. • Idealna temperatura do malowania: od +15°C do +25°C. • Dokonać próbnego natrysku. • Zaleca się nakładać kilka cienkich warstw z odległości 25-30 cm. • Czas schnięcia i utwardzenia jest uzależniony od temperatury i wilgotności powietrza; w niekorzystnych warunkach może ulec wydłużeniu. • Pełna ochrona antykorozyjna malowanego podłoża – po 24 h. • Po zakończeniu natrysku, wyczyścić dyszę przez obrócenie pojemnika do góry dnem, skierowaniem dyszy w bezpiecznym kierunku i naciśnięcie przycisku przez ok. 3 sekundy

OKRES PRZYDATNOŚCI

10 lat od daty produkcji

OPAKOWANIA

400ml

WYDAJNOŚĆ

około 1,5 m² z jednego opakowania

KOLORYSTYKA

szary

NORMY, BADANIA I ATESTY

ZN-SN-046:2011

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera: Aceton, Węglowodory, C9, aromatyczne.

Skrajnie łatwopalny aerozol.

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Działa drażniąco na oczy.

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C.

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Możliwe jest tworzenie się mieszanin wybuchowych w przypadku braku wystarczającej wentylacji. Temperatura przechowywania: od +10°C do +25°C.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.