

**MAGNAT STYLE LAKIER RUSTYKALNY**  
**MAGNAT STYLE LAKIER RUSTYKALNY**

- daje trwałe, matowe wykończenie powłoki
- zapewnia "oddychanie" ścian

**OPIS PRODUKTU**

Lakier Rustykalny MAGNAT Style służy do wybarwiania oraz zabezpieczania ścian pokrytych systemami dekoracyjnymi MAGNAT Style. W wersji bezbarwnej przeznaczony do barwienia Pigmentami Barwiącymi MAGNAT Style, w wersji metalicznej dostępny w 2 kolorach srebrnym i złotym. Lakier tworzy powłoki odporne na wielokrotne szorowanie i zmywanie wodą z dodatkiem detergentów. Produkt także do stosowania przy przecierkach - wielobarwnych, laserunkowych ścian wcześniej pomalowanych farbą. charakteryzuje się wydłużonym czasem schnięcia, co ułatwia pracę oraz umożliwia swobodne kształtowanie lub zmienianie tworzonych wzorów. W wersji metalicznej Lakier Rustykalny podkreśla efekty uzyskane za pomocą systemów dekoracyjnych MAGNAT Style.

**ZASTOSOWANIE**

Wykonywanie przecierek wielobarwnych na podłożach pomalowanych farbami emulsyjnymi, pokrytych masami strukturalnymi Magnat Style oraz do zabezpieczania efektów dekoracyjnych na ścianach.

**WŁAŚCIWOŚCI WYROBU**

Efekt dekoracyjny powłoki	mat
Gęstość, w temp. 20±0,1°C najwyżej, [g/cm <sup>3</sup> ]	1,05
Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 65±5% stopień 3, najwyżej, [h]	5
pH	7 - 9

**SPOSÓB STOSOWANIA**

Przygotowanie podłoża	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatluszczeń</li> <li>• świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki” – bezpośrednio po przeszlifowaniu</li> <li>• stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku stare powłoki z farb emulsyjnych źle przylegające do podłoża usunąć, a jeśli się mocno trzymają – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia</li> <li>• miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów</li> <li>• nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ®FS20 Finisz, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ®FX23 Flex lub – w przypadku większych nierówności – sypką masą szpachlową ACRYL-PUTZ®ST10 Start i pomalować emulsją podkładową MAGNAT PRIMER</li> <li>• plamy po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju pomalować farbą akrylową Śnieżka Zacieki-Plamy</li> </ul>
Przygotowanie wyrobu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wyrób gotowy do użycia (bezbarwny i w wersji metalicznej), przed malowaniem dokładnie, powoli wymieszać ręcznie</li> <li>• w celu uzyskania koloru dodać pigment barwiący Magnat Style, nie przekraczać 5% objętości lakieru</li> <li>• nie dodawać wapna, nie mieszać z farbami/lakierami emulsyjnymi innego typu</li> </ul>
Malowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5 °C do +30°C</li> <li>• nakładać pędzlem lub wałkiem MAGNAT jedną lub dwie warstwy</li> <li>• nanosić starannie i równomiernie taką samą ilość lakieru na jednostkową powierzchnię ściany lub sufitu w 4 godzinnych odstępach</li> <li>• narzędzia umyć wodą</li> </ul>
Uwagi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powłokauzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 3 dniach od zakończenia prac malarskich</li> <li>• w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu</li> <li>• właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej, deklarowanej wydajności farby</li> </ul>

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

#### PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA				
	lepkość farby [s]	dodatek rozcieńczalnika [%]	średnica dyszy pistoletu [mm]	ciśnienie natrysku [MPa]	zalecana ilość warstw
Pędzel, wałek	postać handlowa	-	-	-	1-2

#### OKRES PRZYDATNOŚCI

18 miesięcy od daty produkcji

#### OPAKOWANIA

1L, 3L

#### WYDAJNOŚĆ

Do 12 m<sup>2</sup>/L przy jednokrotnym malowaniu.

#### KOLORYSTYKA

bezbarny przeznaczony do barwienia Pigmentami Barwiącymi MAGNAT Style + kolory metaliczne: srebrny, złoty.

#### LZO

Limit zawartości LZO dla tego produktu kat. (A/e/FW), max. 130 g/l (2010). Produkt zawiera max 130 g/l.

#### NORMY I ATESTY

ZN-SN-021:2014

ZN-SN-021:2014

#### WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

**PRZECHOWYWANIE I BHP:** Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, 1,2 - benzoizotiazol -3(2H) on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Produkt przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. W trakcie prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu, po tym czasie nadaje się do użytkowania. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

#### UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.