

MAGNAT STYLE

MAGNAT STYLE METALLICI DEKORACYJNA FARBA STRUKTURALNA (SREBRO)

KARTA TECHNICZNA

Ostatnia aktualizacja: 2022-07-18



MAGNAT STYLE METALLICI DEKORACYJNA FARBA STRUKTURALNA (SREBRO)

- tworzy trwałe powłoki
- efekt dekoracyjny z metalicznymi cząsteczkami
- odporna na zmywanie

OPIS PRODUKTU

Metallici MAGNAT Style to jednowarstwowa, strukturalna farb na bazie akrylu, dzięki której uzyskujemy dekoracyjną strukturę z metalicznymi cząstkami. W zależności od kąta padania i rodzaju światła oraz wybranej kolorystyki, efekt jest subtelny bądź kontrastowy. Polecana jest do stosowania na ścianach wewnętrznych budynków i detalach architektonicznych. Stanowi doskonale i proste rozwiązania dla osób poszukujących nowoczesnych efektów dekoracyjnych.

ZASTOSOWANIE

Do dekoracji podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

| | | |
|--------------------------|----------------------|------------|
| gęstość | [g/cm ³] | około 1,03 |
| lepkość Brookfielda 6/50 | [mPas] | około 7000 |

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu i zatluszczeń
- świeże tynki mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki” bezpośrednio po przeszlifowaniu
- stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i splukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku
- stare powłoki z farb emulsyjnych źle przylegające do podłoża usunąć, a jeśli się mocno trzymają – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia
- podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane pomalować wstępnie ACRYL-PUTZ® GR43 GRUNT PRO, ACRYL-PUTZ® GP 41 GRUNT POLIMEROWY GŁĘBOKO PENETRUJĄCY lub ACRYL-PUTZ® GU 40 GRUNT POLIMEROWY UNIWERSALNY
- miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów
- nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ®FS20 Finisz, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ®FX23 Flex lub – w przypadku większych nierówności – sypką masą szpachlową ACRYL-PUTZ®ST10 Start
- plamy po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju pomalować farbą akrylową Śnieżka Zacieki-Plamy
- niezależnie od rodzaju powierzchni, przed nałożeniem farby METALLICI, wymagane jest 1-2 krotne pomalowanie podłoża farbą do wnętrz MAGNAT LATEX MATT Baza wg wybranej kolorystyki MCS, aby podłoże było jednolite kolorystycznie

Przygotowanie wyrobu

- farba MAGNAT Style METALLICI jest produktem gotowym do użycia
- tuż przed malowaniem farbę delikatnie wymieszać ręcznie
- UWAGA: wielkość cząstek w zależności od partii produkcyjnej może się różnić w celu rozbicia cząstek na drobniejsze należy użyć mieszadła mechanicznego lub wymieszać ręcznie energicznie

Aplikacja

- nakładać wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5 °C do +25°C oraz przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 75%
- **Etap I**
- po 24 godzinach od nałożenia farby MAGNAT LATEX MATT nałożyć pędzlem jedną warstwę farby METALLICI MAGNAT Style
- nakładać tak, aby nie rozgnieść zawartych w niej metalicznych cząstek
- nanosić starannie i równomiernie taką samą ilość farby na jednostkową powierzchnię ściany lub sufitu
- rozprowadzać produkt w różnych kierunkach ruchami krzyżowymi
- łączenie poszczególnych fragmentów najlepiej wykonywać od strony suchej do mokrej „mokro na mokro”
- **Etap II**
- po około 15 minutach (uwzględniając warunki otoczenia), gdy farba zacznie podsychać
- wygładzamy farbę pacą plastikową
- czynność tę należy wykonywać delikatnie krótkimi ruchami, tak aby nie rozetrzeć nadmiernie metalicznych cząstek
- zbyt wczesne lub spóźnione przecieranie nie przyczyni się do uzyskania właściwego efektu końcowego
- miejsca szczególnie narażone na intensywne zabrudzenia zaleca się (po minimum 24 godz.) dodatkowo pomalować bezbarwnym Lakierem Rustykalnym MAGNAT Style
- narzędzia umyć wodą
- czas schnięcia powłoki w temperaturze +20°C i przy wilgotności powietrza 65%: sucha w dotyku po ok. 2 godz., całkowite wyschnięcie po 24 godz.

- powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac malarskich

Informacje
dodatkowe

- w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu
- właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej, deklarowanej wydajności farby

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

PARAMETRY NAKŁADANIA

| METODY NAKŁADANIA | lepkość farby | dodatek rozcieńczalnika | średnica dyszy pistoletu | ciśnienie natrysku | zalecana ilość warstw |
|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | [s] | [%] | [mm] | [MPa] | |
| Pędzel | postać handlowa | - | - | - | 1 |

OKRES PRZYDATNOŚCI

18 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA

500ml

WYDAJNOŚĆ

do 11m²/l na gładkim podłożu przy 1 warstwie

KOLORYSTYKA

srebro, złoto, miedź, grafit na wybranych 14 kolorach tła uzyskanego za pomocą farby MAGNAT LATEX MATT - BAZA

LZO

Limit zawartości LZO dla tego produktu: kat. (A/a/FW), 30 g/l (2010). Produkt zawiera max 30 g/l.

NORMY I ATESTY

ZN-SN-083:2014

ZN-SN-083:2014

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

PRZECHOWYWANIE I BHP: Zawiera produkty biobójcze: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. Produkt przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. W trakcie prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu, po tym czasie nadaje się do użytkowania.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.