

MULTISPRAY - WYROBY LAKIERNICZE

ŚNIEŻKA MULTISPRAY NA RDZĘ



ŚNIEŻKA MULTISPRAY NA RDZĘ

- Bezpośrednio na rdzę
- Szybkoschnąca
- Skuteczna i trwała ochrona

OPIS PRODUKTU

Śnieżka Multispray NA RDZĘ skutecznie zatrzymuje proces korozji dzięki zastosowanej technologii LCI (Liquid Corrosion Inhibitor). Łączy 4 istotne cechy: doskonale przyczepnego podkładu, aktywnej ochrony antykorozyjnej, wysokiej siły krycia i ochronnej bariery przed działaniem zmiennych warunków atmosferycznych. Może być stosowany na ocynk i aluminium w celu uzyskania efektu dekoracyjnego.

ZASTOSOWANIE

Antykorozyjne zabezpieczanie elementów stalowych. Gruntoemalia przeznaczona do malowania większości elementów stalowych. Może być stosowana bezpośrednio na rdzę lub stare powłoki lakiernicze.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

| | | |
|--|-------|--------|
| Czas schnięcia powłoki w temp. $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ przy wilgotności wzg. pow. $55\pm 5\%$ stopień 1, najwyżej | [min] | 10 |
| stopień 3, najwyżej | [min] | 40 |
| Pełne utwardzenie powłoki | [h] | 24 |
| Wygląd powłoki | | półmat |

SPOSÓB STOSOWANIA

| | |
|-----------------------|---|
| Przygotowanie podłoża | <ul style="list-style-type: none">• Podłoże powinno być suche, bez rdzy, kurzu, zafuszczeń i innych zanieczyszczeń.• Zniszczone powłoki, źle przylegające do podłoża usunąć.• Stare, dobrze trzymające się powłoki zmatowić papierem ściernym i odpylić. |
| Przygotowanie wyrobu | <ul style="list-style-type: none">• Przed użyciem energicznie wstrząsnąć opakowanie. Potrząsać przez około 3 minuty od momentu pojawienia się charakterystycznego odgłosu przemieszczania się kulek w pojemniku. |
| Malowanie | <ul style="list-style-type: none">• Zabezpieczyć powierzchnie dookoła miejsca pracy.• Idealna temperatura do malowania: od +15°C do +25°C.• Dokonać próbnego natrysku.• Zaleca się nakładać kilka cienkich warstw (min. 2 warstwy) z odległości 25-30 cm.• Czas schnięcia i utwardzenia jest uzależniony od temperatury i wilgotności powietrza; w niekorzystnych warunkach może ulec wydłużeniu.• Pełna wytrzymałość mechaniczna powłoki – po 24 h.• Po zakończeniu natrysku, wyczyścić dyszę przez obrócenie pojemnika do góry dnem, skierowaniem dyszy w bezpiecznym kierunku i naciśnięcie przycisku przez ok. 3 sekundy. |

OKRES PRZYDATNOŚCI

10 lat od daty produkcji

OPAKOWANIA

400ml

WYDAJNOŚĆ

około 1,5-2 m² z jednego opakowania

KOLORYSTYKA

10 kolorów

NORMY, BADANIA I ATESTY

ZN-SN-047:2011

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera octan butylu, aceton, octan 2-metoksy-1-metyloetylu. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Pary mogą wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Możliwe jest tworzenie się mieszanin wybuchowych w przypadku braku wystarczającej wentylacji. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. **Temperatura przechowywania:** od +10°C do +25°C.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.