

MULTISPRAY - WYROBY LAKIERNICZE

ŚNIEŻKA MULTISPRAY EMALIA SZYBKOSCHNĄCA



ŚNIEŻKA MULTISPRAY EMALIA SZYBKOSCHNĄCA

Odporność na czynniki atmosferyczne i mechaniczne

Na metal, drewno, kamień i beton

Na zewnątrz i do wewnątrz

OPIS PRODUKTU

Śnieżka Multispray EMALIA SZYBKOSCHNĄCA to wysokiej jakości produkt przeznaczony do dekoracji większości podłoży. Receptura wyrobu bazuje na wysokogatunkowych komponentach. Dzięki temu emalia charakteryzuje podwyższoną odpornością na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych oraz bardzo szybko wysycha.

ZASTOSOWANIE

Emalia przeznaczona do dekoracji większości podłoży z wyjątkiem niektórych plastików i styropianu (drewno, metal, beton, kamień). Charakteryzuje się doskonałym kryciem i przyczepnością do podłoża, jest szybko schnąca.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Czas schnięcia powłoki w temp. $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ przy wilgotności wzg. pow. $55\pm 5\%$ stopień 1, najwyżej	[min]	10
Czas schnięcia powłoki w temp. $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ przy wilgotności wzg. pow. $55\pm 5\%$ stopień 3, najwyżej	[min]	20
Pełne utwardzenie powłoki	[h]	24

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie - elementy przeznaczone do malowania powinny być, suche, bez rdzy, kurzu, zatluszczeń i innych zanieczyszczeń. Zniszczone powłoki, źle przylegające do podłoża usunąć. Stare dobrze trzymające się powłoki zmatowić papierem ściernym i odpylić. Nowe elementy zaleca się zagruntować Lakierem Podkładowym MULTISPRAY.

Malowanie – przed użyciem opakowanie wstrząsnąć przez około 3 min od momentu usłyszenia kulek w pojemniku. Zabezpieczyć powierzchnie dookoła malowanej powierzchni. Dokonać próbnego natrysku. Nanieść kilka cienkich warstw z odległości 25-30 cm. Idealna temperatura do malowania: od +15°C do +25°C. Czas schnięcia w temperaturze +23±2°C i wilgotności powietrza 55±5%: powłoka sucha w dotyku - 10 min, w pełni utwardzona - 30 min. Pełne użytkowanie mechaniczne powłoki - 24 godz. Czas schnięcia i utwardzenia zależy od temperatury i wilgotności powietrza dlatego może się różnić od wyżej podanych wartości.

Po zakończeniu natrysku, wyczyścić dyszę przez obrócenie pojemnika do góry dnem, skierowaniem dyszy w bezpiecznym kierunku i naciśnięcie przycisku przez ok. 3 sekundy

OKRES PRZYDATNOŚCI

10 lat od daty produkcji

OPAKOWANIA

400ml

WYDAJNOŚĆ

ok. 0,8-1,5 m² z jednego opakowania.

KOLORYSTYKA

Wersja bezbarwna + 10 gotowych kolorów

NORMY I ATESTY

ZN-SN-049:2011

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera: aceton, octan butylu, octan 2-metoksy-1-metyloetylu. Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Możliwe jest tworzenie się mieszanin wybuchowych w przypadku braku wystarczającej wentylacji. Temperatura przechowywania od +10°C do +25°C.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.