

## FARBY PODKŁADOWE I EMALIE NAWIERZCHNIOWE

### ŚNIEŻKA UREKOR D GRUNT DO DREWNA



## ŚNIEŻKA UREKOR D GRUNT DO DREWNA

Podkładowa farba olejno - ftalowa

- poprawia przyczepność farb nawierzchniowych
- wzmacnia strukturę drewna
- obniża koszty malowania
- zapobiega przebarwieniom farb nawierzchniowych

## ZASTOSOWANIE

Przeznaczona jest do podkładowego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych. Daje matowe doskonale przyczepne do podłoża powłoki, zwiększa przyczepność warstw nawierzchniowych, ujednorodnia malowaną powierzchnię i obniża koszty malowania. Może być stosowana do wymalowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

## WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Efekt dekoracyjny powłoki	mat
Gęstość, w temp. 20±0,1°C najwyżej, [g/cm <sup>3</sup> ]	1,7
Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% powłoka sucha w dotyku, najwyżej, [h]	5
Rozcieńczalnik	Śnieżka Rozcieńczalnik olejno-ftalowy bezaromatyczny Śnieżka Rozcieńczalnik olejno-ftalowy

## SPOSÓB STOSOWANIA

### Przygotowanie podłoża:

- podłoże powinno być suche bez rdzy, kurzu, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń
- nowe powierzchnie drewniane szczególnie narażone na działanie czynników atmosferycznych należy dodatkowo pomalować Vidaron Impregnat Ochronny do Drewna Gruntujący, zabezpieczającym dodatkowo drewno przed czynnikami biologicznymi
- stare dobrze trzymające się powłoki zmatowić droбноziarnistym papierem ściernym, odpyli

### Przygotowanie wyrobu:

- farbę starannie wymieszać
- w razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej rozpuszczalnikiem do wyrobów olejno- ftalowych

### Malowanie:

- malować w temp. podłoża i otoczenia powyżej +10C i wilgotności powietrza poniżej 80%., płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem gąbkowym (flokowym) lub przez natrysk
- zaleca się malować pędzlem, wałkiem lub natryskiem emalią o lepkości handlowej
- warstwę nawierzchniową nakładać po upływie co najmniej 24 godz. od wymalowania farbą podkładową o ile ich producent nie zaleca inaczej.

## PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA				
	lepkość farby	dodatek rozcieńczalnika	średnica dyszy pistoletu	ciśnienie natrysku	zalecana ilość warstw
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
pędzel, wałek	postać handlowa	5-10	-	-	1
natrysk pneumatyczny	25÷35	Do 20%	1,5÷2	0,3÷0,5	1
natrysk hydrodynamiczny *	postać handlowa	-	0,26	20÷21	1

\*-natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO

## OKRES PRZYDATNOŚCI

18 miesięcy

## OPAKOWANIA

1L, 10L

## WYDAJNOŚĆ

do 9 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu

## KOLORYSTYKA

biały

## LZO

Limit zawartości LZO: (kat.A/g/FR); 350 g/l (2010). Produkt zawiera max. 350g/l.

## NORMY I ATESTY

ZN-SN-028:2013

ZN-SN-028:2013

## WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

### BEZPIECZEŃSTWO:

Zawiera Węglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne <2% aromatów.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły

Łatwopalna ciecz i pary.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

## UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.