

**MAGNAT STYLE METALLICI DEKORACYJNA  
FARBA STRUKTURALNA (GRAFIT)**  
MAGNAT STYLE METALLICI DEKORACYJNA FARBA  
STRUKTURALNA (GRAFIT)

- tworzy trwałe powłoki
- efekt dekoracyjny z metalicznymi cząsteczkami
- odporna na zmywanie



### OPIS PRODUKTU

Metallici MAGNAT Style to jednowarstwowa, strukturalna farba na bazie akrylu, dzięki której uzyskujemy strukturę dekoracyjną z metalicznymi cząsteczkami. W zależności od kąta padania i rodzaju światła oraz wybranej kolorystyki, efekt jest subtelny bądź kontrastowy. Polecana jest do stosowania na ścianach wewnętrznych budynków i detalach architektonicznych. Stanowi doskonale i proste rozwiązania dla osób poszukujących nowoczesnych efektów dekoracyjnych.

### ZASTOSOWANIE

Do dekoracji podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

### WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

gęstość	[g/cm <sup>3</sup> ]	około 1,03
lepkość Brookfielda 6/50	[mPas]	około 7000

### SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu i zatluszczeń</li> <li>• świeże tynki mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki” bezpośrednio po przeszlifowaniu</li> <li>• stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i splukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odstonięcia tynku</li> <li>• stare powłoki z farb emulsyjnych źle przylegające do podłoża usunąć, a jeśli się mocno trzymają – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia</li> <li>• podłoża mocno chłonne (ale nie gładzie), luźno związane, sypane się i skredowane pomalować wstępnie ACRYL-PUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYL-PUTZ®GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny</li> <li>• miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów</li> <li>• nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ®FS20 Finisz, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ®FX23 Flex lub – w przypadku większych nierówności – sypką masą szpachlową ACRYL-PUTZ®ST10 Start</li> <li>• plamy po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju pomalować farbą akrylową Śnieżka Zacieki-Plamy</li> <li>• niezależnie od rodzaju powierzchni, przed nałożeniem farby METALLICI, wymagane jest 1-2-krotne pomalowanie podłoża farbą do wnętrza MAGNAT LATEX MATT Baza wg wybranej kolorystyki MCS, aby podłoże było jednolite kolorystycznie</li> </ul>
Przygotowanie wyrobu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• farba MAGNAT Style METALLICI jest produktem gotowym do użycia</li> <li>• tuż przed malowaniem farbę delikatnie wymieszać ręcznie</li> <li>• UWAGA: wielkość cząstek w zależności od partii produkcyjnej może się różnić w celu rozbicia cząstek na drobniejsze należy użyć mieszadła mechanicznego lub wymieszać ręcznie energicznie</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nakładać wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5 °C do +25°C oraz przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 75%</li> <li>• <b>Etap I</b></li> <li>• po 24 godzinach od nałożenia farby MAGNAT LATEX MATT nałożyć pędzlem jedną warstwę farby METALLICI MAGNAT Style</li> <li>• nakładać tak, aby nie rozgnieść zawartych w niej metalicznych cząstek</li> <li>• nanosić starannie i równomiernie taką samą ilość farby na jednostkową powierzchnię ściany lub sufitu</li> <li>• rozprowadzać produkt w różnych kierunkach ruchami krzyżowymi</li> </ul>

Aplikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>łączenie poszczególnych fragmentów najlepiej wykonywać od strony suchej do mokrej „mokro na mokro”</li> <li><b>Etap II</b></li> <li>po około 15 minutach (uwzględniając warunki otoczenia), gdy farba zacznie podsychać</li> <li>wygładzamy farbę pacą plastikową</li> <li>czynność tę należy wykonywać delikatnie krótkimi ruchami, tak aby nie rozetrzeć nadmiernie metalicznych cząstek</li> <li>zbyt wczesne lub spóźnione przecieranie nie przyczyni się do uzyskania właściwego efektu końcowego</li> <li>miejsca szczególnie narażone na intensywne zabrudzenia zaleca się (po minimum 24 godz.) dodatkowo pomalować bezbarwnym Lakierem Rustykalnym MAGNAT Style</li> <li>narzędzia umyć wodą</li> <li>czas schnięcia powłoki w temperaturze +20°C i przy wilgotności powietrza 65%: sucha w dotyku po ok. 2 godz., całkowite wyschnięcie po 24 godz.</li> </ul>
Informacje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac malarskich</li> <li>w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu</li> <li>właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej, deklarowanej wydajności farby</li> </ul>

**Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.**

#### PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY NAKLADANIA	PARAMETRY NAKŁADANIA				
	lepkość farby	dodatek rozcieńczalnika	średnica dyszy pistoletu	ciśnienie natrysku	zalecana ilość warstw
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Pędzel	postać handlowa	-	-	-	1

#### OKRES PRZYDATNOŚCI

18 miesięcy od daty produkcji

#### OPAKOWANIA

500ml

#### WYDAJNOŚĆ

do 11m<sup>2</sup>/l na gładkim podłożu przy 1 warstwie

#### KOLORYSTYKA

srebro, złoto, miedź, grafit na 14 wybranych kolorach tła uzyskanego za pomocą farby MAGNAT LATEX MATT - BAZA

#### LZO

Limit zawartości LZO dla tego produktu: kat. (A/a/FW), 30 g/l (2010). Produkt zawiera max 30 g/l.

#### NORMY I ATESTY

ZN-SN-083:2014

ZN-SN-083:2014

#### WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

**PRZECHOWYWANIE I BHP:** Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Produkt przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. W trakcie prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu, po tym czasie nadaje się do użytkowania.

#### UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest

MAGIA SZLACHETNYCH BARW

# MAGNAT

niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.