



# KARTA TECHNICZNA

Ostatnia aktualizacja: 2022-05-06

## LINIA DEKORACYJNA

### VIDARON SZPACHLA DO DREWNA

#### VIDARON SZPACHLA DO DREWNA

- Gotowa do użycia
- Bardzo łatwa aplikacja
- Twarda i elastyczna
- Imituje naturalne drewno
- Na zewnątrz i do wewnątrz



#### OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości akrylowa szpachla do drewna. Zawiera terpentynę, która decyduje o bardzo dobrej przyczepności masy szpachlowej do drewna, a specjalnie przygotowana mączka kwarcowa nadaje jej odpowiednią twardość i ułatwia dalszą obróbkę. Nie pęka podczas wysychania, łatwo się szlifuje i poleruje.

#### ZASTOSOWANIE

Przeznaczona do wyrównywania niewielkich ubytków i nierówności oraz wypełniania szczelin na powierzchni drewna miękkiego, twardego oraz materiałów drewnopochodnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

#### WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Gęstość objętościowa	ok. 1,75 g/cm <sup>3</sup>
Czas wysychania warstwy o grubości ok. 1mm	ok. 3h
Temperatura stosowania i podłoża	od +5°C do +30°C

\*Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%.

## SPOSÓB STOSOWANIA

### Przygotowanie podłoża

- Podłoże starannie oczyścić z brudu, kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń.
- Zażywiczone miejsca przemyć rozcieńczalnikiem nitro lub benzyną lakową.

### Przygotowanie wyrobu

- Przed użyciem szpachlę dokładnie wymieszać.

### Szpachlowanie

- Nakładać jednorazowe warstwy o grubości do 4 mm (przy pomocy szpachelki metalowej).
- W przypadku szerszych szczelin lub większych nierówności nakładać kolejne warstwy po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godz.
- Prace wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia powyżej +5°C.
- Po wyschnięciu, szpachlowaną powierzchnię przeszlifować papierem ściernym.
- Po odpyleniu powierzchni można przystąpić do malowania lub lakierowania.
- W zależności od rodzaju podłoża, różnicy temperatur i wilgotności czas schnięcia może ulec zmianie.

## PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

### PARAMETRY SZPACHLOWANIA

METODY

APLIKACJI

lepkość

czas otwarty

Grubość jednej warstwy

zalecana ilość warstw

5 kg, Ø 6 mm[s]

[min]

[mm]

szpachelka metalowa

postać handlowa

do 30

3-4

do wyrównania ubytków

## OKRES PRZYDATNOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji.

## OPAKOWANIA

0,25kg

## OPAKOWANIA

0,25kg

## WYDAJNOŚĆ

Do 1 m<sup>2</sup>/kg przy grubości warstwy 1 mm.

## KOLORYSTYKA

Biały + 11 kolorów drewna: świerk, brzoza, jesion, sosna, jodła, buk, dąb, olcha, mahoń, orzech, palisander.

## NORMY, BADANIA I ATESTY

ZN-SN-013:2012

ZN-SN-013:2012

## WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

**PRZECHOWYWANIE:** Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

**BEZPIECZEŃSTWO:** Zawiera: terpentynę, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [EC nr 247-500-7] i 2-metylo-2H -izotiazol-3-onu [EC nr 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zawiera kwarc.

Zawiera produkty biobójcze stosowane do konserwacji podczas przechowywania: C(M)IT/MIT (3:1).

W przypadku długotrwałego lub wielokrotnego wdychania prowadzi do uszkodzenia organów wewnętrznych.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę.

Nie wdychać pyłu.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

## UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.